



PROJEKTANTSKI POPIS ZA TYPAR SF 94 (320 g/m²)

GEOTEKSTIL ZA LOČEVANJE IN OJAČEVANJE ZEMLJIN

Količina	Predmet	Cena na enoto	Skupna cena
	<p>Dobava in polaganje toplotno stabiliziranega netkanega geotekstila iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken (Typar SF 94 ali enakovredno), vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili za vgrajevanje, naslednjih lastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">– stisljivostno razmerje pri 200 kN/2kN /EN 964/ < 15 %– natezna trdnost /EN ISO 10319/ 25,0 kN/m– natezna trdnost pri 5% raztezu /EN ISO 10319/ 10,2 kN/m– raztezek /EN ISO 10319/ 70 %– absorpcija energije /EN ISO 10319/ 13 kN/m– prebodna trdnost CBR /EN ISO 12236/ 3400 N– pretočnost pri 100mm višine vodnega stolpca /BS 6906 - poglavje 3/ 12 l/m²/s– vodoprepustnost pri obremenitvi 20 kN/m² /DIN 60500/ 0,8 10⁻⁴ m/s– efektivna odprtina por O₉₀ /EN ISO 12956/ 57 μm		

Več informacij lahko dobite pri podjetju:

RAVAGO, d.o.o.
Orožnov trg 2
3270 Laško
tel.: 03 73 43 150, fax: 03 73 43 170