

Čiščenje, dezinfekcija

Če želimo zagotoviti dolgo življenjsko dobo in učinkovitost izolacije, je zelo pomembno, da upoštevamo higienske zahteve (zlasti v hlevih, prostorih za molžo in skladiščnih prostorih za pridelke). Površino plošč ROOFMATE TG moramo redno čistiti in razkuževati. Ker so plošče neobčutljive na vodo, običajno čiščenje z njo ne povzroča nikakršnih poškodb ali znižanja izolacijske vrednosti. Redno čiščenje in dezinfekcija sta pomembna tudi za zmanjševanje možnosti ustvarjanja ugodnih življenjskih pogojev za insekte ipd., ki lahko povzročijo škodo na izolacijskih ploščah.

Čiščenje z visokimi pritiski

Curek naj bo usmerjen v plošče z minimalne razdalje 0,8-1,2 m. Za ta namen lahko uporabljamo pritiske, ki se običajno uporabljajo za takšne namene. Vendar moramo v primeru majhne debeline izolacije pred čiščenjem preveriti stabilnost površine.

Čiščenje s paro

Pri čiščenju s paro ni nobenih posebnih ukrepov, vendar se lahko pojavi rahlo krivljenje plošč, kar je običajno in izgine, ko se plošče ohladijo.

Dezinfekcija (razkuževanje)

Pri uporabi dezinfekcijskih sredstev v stiku s toplotno izolacijo moramo vedno slediti navodilom za redčenje in uporabo, ki jih predpisujejo proizvajalci sredstev. Dezinfekcijska sredstva morajo biti primerna za uporabo z ekstrudiranim polistirenom.